

## TEMPERA –T

<p><b>DESCRIZIONE</b> Idropittura murale super traspirante bianca, formulata per l'applicazione su pareti interne di ogni tipo di ambiente. La sua composizione assicura un'alta traspirabilità al vapore. Ideale per grandi superfici utilizzando applicazione a spruzzo. Finitura opaca, buona resa e copertura.</p> <p><b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BUON POTERE COPRENTE</li><li>• FINITURA OPACA</li><li>• SUPER TRASPIRANTE</li><li>• IDEALE PER GRANDI SUPERFICI A PERETE E SOFFITTO</li><li>• OTTIMA RESA E FACILITÀ DI APPLICAZIONE</li></ul> <p><b>UTILIZZO</b> Finitura per pareti murali interne. Si può utilizzare per la pitturazione di intonaco, cemento, gesso anche già trattati con altre idropitture.</p> <p><b>APPLICAZIONE</b> Applicazione a rullo, pennello o a spruzzo. <u>Muri nuovi finitura civile:</u> spazzolare e spolverare accuratamente, applicare ISORIM-A o ISORIM-AP. <u>Muri nuovi a base gesso o cartongesso:</u> spazzolare o stuccare, carteggiare, spolverare e applicare ISORIM-A o ISORIM-AP. <u>Muri già trattati:</u> eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti o poco aderenti, eliminare muffe, fuliggine con cicli adeguati, quindi, pulire accuratamente. <u>Finitura:</u> a supporto perfettamente asciutto applicare due mani di TEMPERA-T diluito con acqua dal 20% al 30% con un intervallo di 4-5 ore una dall'altra.</p> <p><b>VOCE DI CAPITOLATO</b> Applicare idropittura murale super traspirante bianca a rullo pennello o spruzzo su supporti interni (tipo TEMPERA-T).</p>	<p><b>CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA</b> Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Contiene: Contiene un prodotto biocida: Miscela di: 5- Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no.247-500-7]; 2- Metil-2H-isotiazol-3-one [EC no.220-239-6](3:1) può provocare una reazione allergica. Contiene un prodotto biocida: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)- one può provocare una reazione allergica. Contiene un prodotto biocida: 2-Metil-2H-isotiazol-3- one.</p> <p><b>STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE</b> Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.</p> <p><b>SMALTIMENTO</b> Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.</p> <p><b>CLASSIFICAZIONE COV:</b> Valore limite UE per il contenuto in COV. Per TEMPERA-T (cat.BA/a): 30 g/l TEMPERA-T contiene al massimo 6 g/l di COV</p>
--	---

<b><i>Caratteristiche applicative</i></b>	
<i>RESA TEORICA PER MANO (mq/lt)</i>	<b>8-9</b>
<i>ASPETTO DEL FILM</i>	<b>BIANCO/OPACO</b>
<i>INTERNI/ESTERNI</i>	<b>SI/NO</b>
<i>STRUMENTI APPLICATIVI</i>	<b>RULLO – PENNELLO – SPRUZZO</b>
<i>DILUIZIONE</i>	<b>20 – 30% CON ACQUA</b>
<i>PULIZIA ATTREZZI</i>	<b>ACQUA</b>
<i>SOVRAVERNICIABILE</i>	<b>6 ORE</b>
<i>SECCO AL TATTO</i>	<b>1 – 2 ORE</b>
<i>SECCO IN PROFONDITA'</i>	<b>12 ORE</b>
<i>CONDIZIONI AMBIENTALI</i>	<b>TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. &lt;80%</b>
<i>CONDIZIONI SUPPORTO</i>	<b>TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. &lt;10%</b>
<b><i>Specifiche tecniche</i></b>	
<i>LEGANTE</i>	<b>STIROLOACRILICO</b>
<i>PESO SPECIFICO</i>	<b>1,65 g/ml</b>
<i>VISCOSITA'</i>	<b>16000-24000 cP</b>
<i>PH</i>	<b>8,3 – 9,0</b>
<i>PUNTO DI INFIAMMABILITA'</i>	<b>NON INFIAMMABILE</b>
<i>SPESSORE FILM SECCO</i>	<b>30-50 MICRON PER MANO</b>
<i>RESIDUO SECCO</i>	<b>66%</b>
<i>VITA DI STOCAGGIO</i>	<b>24 MESI</b>
<i>FINEZZA DI MACINAZIONE</i>	<b>FINE</b>